

Fólie





Fólie



ORACAL® 751C High Performance Cast

Technické informace	strana 2
Vzorník barev	strana 3
Vzorník barev	strana 4

ORACAL® 6510 Fluorescent Cast

Technické informace	strana 5
Vzorník barev	strana 6

Upozornění!

Zobrazování barev ve vzorníku je závislé na zobrazovacích schopnostech Vašeho zařízení. Barevný odstín nemusí 100% odpovídat skutečnosti.

ORACAL® 751C

High Performance Cast

ORACAL®

Popis

Litá PVC fólie v lesklých a 2 matných odstínech

Podkladový papír

Speciální silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²
(Poskytuje dokonale snadné oddělení vrchních vrstev / nápisů)

Lepidlo

Polyakrylátové solventní, permanentní

Oblast použití

Obzvláště vhodné pro použití při výrobě velmi kvalitních střednědobých a dlouhodobých nápisů, značení a dekorací na výlohy, automobily a prostředky městské hromadné dopravy. Vhodné i pro nerovné a zakřivené plochy, nýty a zvlnění.

Technická data

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 60 mikronů

Teplotní odolnost při lepení na hliník -50 °C až +120 °C

Aplikační teplota > +8 °C

Životnost při vertikálním lepení ve venkovním prostředí

Černá / bílá: 8 roků

Barvené: 7 roků

Metalické: 5 roků

Zlatá 930: 3 roky

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu. Čerstvě lakované nebo natřené povrchy musí být suché a plně vyzrálé.

<p>020 RAL ~1033 Žlutozlatá</p>	<p>040 RAL - Fialová</p>	<p>057 RAL ~5005 Dopravní modrá</p>	<p>599 RAL ~ Pastelová tyrkysová</p>
<p>021 RAL ~1023 Žlutá</p>	<p>043 RAL ~4005 Levandulová</p>	<p>594 RAL ~ Pastelová modrá</p>	<p>060 RAL ~6005 Tmavě zelená</p>
<p>025 RAL ~1016 Sírová žlutá</p>	<p>041 RAL ~4010 Růžová</p>	<p>053 RAL - Světle modrá</p>	<p>061 RAL - Zelená</p>
<p>026 RAL ~3005 Purpurová</p>	<p>045 RAL - Světle růžová</p>	<p>056 RAL ~ Ledově modrá</p>	<p>064 RAL ~6018 Zelenožlutá</p>
<p>032 RAL ~3020 Světle červená</p>	<p>050 RAL - Tmavě modrá</p>	<p>054 RAL - Tyrkysová</p>	<p>063 RAL ~ Limetková zelená</p>
<p>035 RAL ~2003 Oranžová pastelová</p>	<p>065 RAL - Kobaltová modrá</p>	<p>055 RAL - Mentolová</p>	<p>080 RAL ~8017 Hnědá</p>

018RAL ~1015
Slonová kost**010**RAL ~9003
Bílá**070**RAL ~9005
Černá**090**RAL ~9006
Stříbrná**720**RAL -
Komatsu šedá**930**RAL -
Zlatá**073**RAL ~7043
Tmavě šedá**076**RAL ~7045
Teleshedá**072**RAL ~7035
Světle šedá

ORACAL® 6510

Fluorescent Cast

ORACAL®

Popis

Měkčená polymerická PVC fólie v lesklých odstínech s vysokou viditelností za denního světla. Zvláště efektivní při soumraku a při snížené viditelnosti.

Podkladový papír

Silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²

Lepidlo

Polyakrylátové solventní, permanentní

Oblast použití

Navrženo pro použití při výrobě nápisů, značení a dekorací na výlohy, automobily a prostředky městské hromadné dopravy, které vyžadují zvláště vysokou viditelnost. Vnitřní použití je téměř neomezené.

Technická data

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 110 mikronů

Teplotní odolnost při lepení na hliník -40 °C až +105 °C

Aplikační teplota > +8 °C

Životnost při vertikálním lepení ve venkovním prostředí

Barevné: 1 rok

Žlutá 029: 2 roky

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu. Čerstvě lakované nebo natřené povrchy musí být suché a plně vyzrálé.

029

RAL ~1026
Žlutá

037

RAL ~2007
Oranžová

039

RAL -
Červená

046

RAL -
Růžová

069

RAL -
Zelená



rezana.cz